



Caractéristique Bout Lancelin

Nom Produit	Tressage & Qualité	Diamètre mm	Charge Rupture Kg	Poids/m
Lancelin Diminution Ame Dyneema				
Lancelin Diminution Ame Dyneema	Polypropylene Dyneema SK75 Tressage 12 Fuxeaux, Dyneema SK75 Ame	3-4mm	525	9.0
Lancelin Diminution Ame Dyneema	Polypropylene Dyneema SK75 Tressage 12 Fuxeaux, Dyneema SK75 Ame	4-5mm	865	12.0
Lancelin Diminution Ame Dyneema	Polypropylene Dyneema SK75 Tressage 12 Fuxeaux, Dyneema SK75 Ame	4-6mm	1'150	19.0
Lancelin Diminution Ame Dyneema	Polypropylene Dyneema SK75 Tressage 12 Fuxeaux, Dyneema SK75 Ame	6-8mm	2'090	38.0
Lancelin Diminution Ame Dyneema	Polypropylene Dyneema SK75 Tressage 12 Fuxeaux, Dyneema SK75 Ame	9-10mm	3'220	55.0
Lancelin Diminution Ame Dyneema	Polypropylene Dyneema SK75 Tressage 12 Fuxeaux, Dyneema SK75 Ame	10-12mm	3'950	76.0

Lancelin Diminution Ame PP				
Lancelin Diminution Ame PP	Polypropylene Dyneema SK75 Tressage 12 Fuxeaux, Polypropylene Ame	3-4mm	350	9.0
Lancelin Diminution Ame PP	Polypropylene Dyneema SK75 Tressage 12 Fuxeaux, Polypropylene Ame	4-5mm	625	12.0
Lancelin Diminution Ame PP	Polypropylene Dyneema SK75 Tressage 12 Fuxeaux, Polypropylene Ame	4-6mm	770	19.0
Lancelin Diminution Ame PP	Polypropylene Dyneema SK75 Tressage 12 Fuxeaux, Polypropylene Ame	6-8mm	1'550	38.0
Lancelin Diminution Ame PP	Polypropylene Dyneema SK75 Tressage 12 Fuxeaux, Polypropylene Ame	9-10mm	2'400	55.0
Lancelin Diminution Ame PP	Polypropylene Dyneema SK75 Tressage 12 Fuxeaux, Polypropylene Ame	10-12mm	3'125	76.0

Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK75				
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	0.8	64	0.4
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	1.3	125	1.0
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	2.0	300	1.5
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	2.5	650	3.1
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	3.0	950	4.6
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	4.0	1'250	6.5
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	5.0	2'100	12.4
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	6.0	3'000	17.0
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	8.0	5'000	26.8
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	9.0	6'000	39.1
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	10.0	9'500	59.7
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	12.0	14'000	87.6
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	14.0	16'500	119.5

Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Court SK75				
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Court SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Court, Enzymé	2.0	270	1.6
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Court SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Court, Enzymé	2.5	585	3.2
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Court SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Court, Enzymé	3.0	850	4.8
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Court SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Court, Enzymé	4.0	1'125	6.7
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Court SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Court, Enzymé	5.0	1'890	12.7
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Court SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Court, Enzymé	6.0	2'700	17.5
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Court SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Court, Enzymé	8.0	4'500	27.6
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Court SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Court, Enzymé	9.0	5'400	40.3
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Court SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Court, Enzymé	10.0	8'550	61.5
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Court SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Court, Enzymé	12.0	12'600	90.1
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Court SK75	Dyneema SK75 16 Fuxeaux, Tressage Court, Enzymé	14.0	14'850	123.0

Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK90				
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK90	Dyneema SK90 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	2.0	400	1.9
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK90	Dyneema SK90 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	2.5	800	3.9
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK90	Dyneema SK90 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	3.0	1'150	5.8
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK90	Dyneema SK90 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	4.0	1'600	7.8
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK90	Dyneema SK90 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	5.0	2'500	12.0
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK90	Dyneema SK90 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	6.0	4'000	19.5
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK90	Dyneema SK90 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	8.0	5'850	27.0
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK90	Dyneema SK90 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	9.0	8'350	39.0
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK90	Dyneema SK90 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	10.0	11'590	54.5
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK90	Dyneema SK90 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	12.0	15'500	77.5
Lancelin Dyneema Enzymé Tressage Long SK90	Dyneema SK90 16 Fuxeaux, Tressage Long, Enzymé	14.0	19'500	105.0

Lancelin France Olympic Aramid Couleur				
Lancelin France Olympic Aramid Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Aramid Ame	2.0	110	2.6
Lancelin France Olympic Aramid Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Aramid Ame	3.0	280	9.0
Lancelin France Olympic Aramid Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Aramid Ame	4.0	350	12.8
Lancelin France Olympic Aramid Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Aramid Ame	5.0	480	17.9
Lancelin France Olympic Aramid Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Aramid Ame	6.0	750	25.0
Lancelin France Olympic Aramid Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Aramid Ame	7.0	1'050	43.0
Lancelin France Olympic Aramid Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Aramid Ame	8.0	1'360	52.0
Lancelin France Olympic Aramid Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Aramid Ame	10.0	220	81.0
Lancelin France Olympic Aramid Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Aramid Ame	12.0	2'650	118.0
Lancelin France Olympic Aramid Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Aramid Ame	14.0	3'680	134.0
Lancelin France Olympic Aramid Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Aramid Ame	16.0	4'650	193.0
Lancelin France Olympic Aramid Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Aramid Ame	18.0	5'400	226.0

Les caractéristiques ci-jointes sont données à titre indicatif et peuvent être amenée à changer. Veuillez-vous référer aux données Lancelin pour plus de certitude ou nous contactez. Merci pour votre compréhension.



Caractéristique Bout Lancelin

Nom Produit	Tressage & Qualité	Diamètre mm	Charge Rupture Kg	Poids/m
Lancelin France Olympic Aramid Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Aramid Ame	20.0	8'200	289.0
Lancelin France Olympic Couleur				
Lancelin France Olympic Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Polyester Ame	2.0	90	3.0
Lancelin France Olympic Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Polyester Ame	2.5	130	6.0
Lancelin France Olympic Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Polyester Ame	3.0	220	9.0
Lancelin France Olympic Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Polyester Ame	4.0	340	14.0
Lancelin France Olympic Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Polyester Ame	5.0	440	19.0
Lancelin France Olympic Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Polyester Ame	6.0	610	28.0
Lancelin France Olympic Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Polyester Ame	7.0	950	38.0
Lancelin France Olympic Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Polyester Ame	8.0	1'250	54.0
Lancelin France Olympic Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Polyester Ame	10.0	1'900	77.0
Lancelin France Olympic Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Polyester Ame	12.0	2'450	105.0
Lancelin France Olympic Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Polyester Ame	14.0	3'400	140.0
Lancelin France Olympic Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Polyester Ame	16.0	4'000	196.0
Lancelin France Olympic Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Polyester Ame	18.0	4'800	226.0
Lancelin France Olympic Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Polyester Ame	20.0	6'800	289.0
Lancelin Ouranos Polyester Dyneema Couleur				
Lancelin Ouranos Polyester Dyneema Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Dyneema SK75 Ame	2.0	110	2.5
Lancelin Ouranos Polyester Dyneema Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Dyneema SK75 Ame	3.0	360	9.0
Lancelin Ouranos Polyester Dyneema Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Dyneema SK75 Ame	4.0	500	11.0
Lancelin Ouranos Polyester Dyneema Couleur	Polyester Tressage 16 Fuxeaux, Dyneema SK75 Ame	5.0	600	19.0
Lancelin Ouranos Polyester Dyneema Couleur	Polyester Double Tressage, Dyneema SK75 Ame 16 Fuxeaux	6.0	1'250	26.0
Lancelin Sandow				
Lancelin Sandow		3.0	TBA	9.0
Lancelin Sandow		4.0	TBA	13.0
Lancelin Sandow		5.0	TBA	19.0
Lancelin Sandow		6.0	TBA	30.0
Lancelin Sandow		8.0	TBA	48.0
Lancelin Sandow		10.0	TBA	71.0
Lancelin Sandow		12.0	TBA	114.0
Lancelin Technora Surgaine				
Lancelin Technora Surgaine	Dyneema ® SK75 Tressage creux 24 fuseaux	6.0	TBA	12.0
Lancelin Technora Surgaine	Dyneema ® SK75 Tressage creux 24 fuseaux	8.0	TBA	16.0
Lancelin Technora Surgaine	Dyneema ® SK75 Tressage creux 24 fuseaux	10.0	TBA	23.0